



ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»

Гравий смеси фракций от 5 до 20 мм.

Усреднённая характеристика
на период с 01.10.15 г. по 31.12.15 г.

1. Зерновой состав полные остатки, %:

на сите 25 мм – 0
на сите 20 мм – 6,9
на сите 12,5 мм – 55,9
на сите 5 мм – 99,8

2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % – 0,50

3. Содержание глины в комках – отсутствует

4. Содержание зёрен слабых пород, % – 0,18

5. Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, % – 10,2

6. Истираемость – И -1

7. Насыпная плотность, т/м³ – 1,68

8. Марка по дробимости – 1000

9. Вредные примеси:

9.1. Содержание аморфных разновидностей SiO₂, ммоль/л – 34,15

9.2. Содержание галогенных соединений в пересчете на ион хлора, % по массе – 0,04

9.3. Содержание сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO₃, % по массе – 0,28

в том числе:

- сульфатов – 0,20

- сульфидов – 0,08

9.4. Содержание пирита, % по массе – 0,08

9.5. Содержание свободного волокна асбеста, % по массе – отсутствует

9.6. Содержание угля и древесных остатков, % по массе – отсутствует

10. Морозостойкость – F-300

11. Влажность, % – 1,5

12. Радиационное качество:

Соответствует сертификату радиационного качества № 026/14 выданному 13.10.2014 года аккредитованной лабораторией радиационного контроля ООО «ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР А – СТАНДАРТ». Аэфф – 70 Бк/кг

Гравий смеси фракций от 5 до 20 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Начальник лаборатории

Г.А. Бугаева