



ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»

Щебень смеси фракций от 5 до 20 мм.

Усреднённая характеристика
на период с 01.04.15 г. по 30.06.15 г.

1. Зерновой состав полные остатки, %:

- на сите 25 мм – 0
- на сите 20 мм – 2.8
- на сите 12.5 мм – 54.4
- на сите 5 мм – 99,2

2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % – 0,69

3. Содержание глины в комках – отсутствует

4. Содержание зёрен слабых пород, % – 0,9

5. Содержание зёрен пластинчатой и иголовой формы, % – 12,3

6. Содержание дробленых зёрен, % – 88,1

7. Насыпная плотность, т/м³ – 1,45

8. Марка по дробимости – 1000

9. Вредные примеси:

9.1. Содержание аморфных разновидностей SiO₂, ммоль/л – 34,15

9.2. Содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора, % по массе – 0,04

9.3. Содержание сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO₃, % по массе – 0,28

в том числе:

- сульфатов – 0,20

- сульфидов – 0,08

9.4. Содержание пирита, % по массе – 0,08

9.5. Содержание свободного волокна асбеста, % по массе – отсутствует

9.6. Содержание угля и древесных остатков, % по массе – отсутствует

10. Морозостойкость – F-300

11. Влажность, % – 1,4

12. Истираемость И-1

13. Радиационное качество:

Соответствует сертификату радиационного качества № 026/14 выданному
13.10.2014 года аккредитованной лабораторией радиационного контроля ООО
«ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР А – СТАНДАРТ». Аэфф – 70 Бк/кг

Щебень смеси фракций от 5 до 20 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Начальник лаборатории

Г.А. Бугаева