



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»**

Щебень фракций от 3 до 10 мм.

Усреднённая характеристика
на период с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Зерновой состав полные остатки, %:
на сите 10 мм – 3,7
на сите 7,5 мм – 44,5
на сите 5 мм – 96,2
на сите 1,25 мм – 100
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % – 0,55
3. Содержание глины в комках – отсутствует
4. Содержание зёрен слабых пород, % – 2,5
5. Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, % – 14,8
6. Содержание дробленых зерен, % – 98,9
7. Насыпная плотность, т/м³ – 1,33
8. Марка по дробимости – 1000
9. Вредные примеси:
 - 9.1. Содержание аморфных разновидностей SiO₂, ммоль/л – 27,3
 - 9.2. Содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора, % по массе – 0,06
 - 9.3. Содержание сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO₃, % по массе – 0,04
в том числе:
 - сульфатов – 0,02
 - сульфидов – 0,02
 - 9.4. Содержание пирита, % по массе – следы
 - 9.5. Содержание свободного волокна асбеста, % по массе – отсутствует
 - 9.6. Содержание угля и древесных остатков, % по массе – отсутствует
 - 9.7. Устойчивость структуры щебня против всех видов распада, % по массе – 0,42
10. Морозостойкость – F-300
11. Влажность, % – 1,30
12. Истираемость – И-1
13. Радиационное качество:

Соответствует сертификату радиационного качества № 021/15 выданному 12.10.2015 года аккредитованной лабораторией радиационного контроля ООО «ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР А – СТАНДАРТ». Аэфф – 67 Бк/кг

Щебень фракций от 3 до 10 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Начальник лаборатории

Г.А. Бугаева