



ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря»

Щебеночно – песчаная смесь С-7

Усреднённая характеристика

на период с 01.10.15 г. по 31.12.15 г.

1. Зерновой состав полные остатки, %:

на сите 10 мм - 2,0
на сите 5 мм - 45,0
на сите 2,5 мм - 60,0
на сите 0,63 мм - 75,4
на сите 0,14 мм - 96,8

2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % - 1,1

3. Содержание глины в комках - отсутствует

4. Морозостойкость - F-300

5. Содержание зерен слабых пород, % - 1,9

6. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % - 14,0

7. Насыпная плотность, т/м³ - 1,60

8. Марка щебня по дробимости - 1000

9. Влажность, % - 5,0

10. Водостойкость - В-1

11. Пластичность - Пл1

12. Содержание дробленых зерен в щебне, % - 96,6

13. Вредные примеси:

13.1. Содержание аморфных разновидностей SiO₂, ммоль/л - 34,15;

13.2. Содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора, % по массе - 0,04;

13.3. Содержание серы, сульфатов и сульфидов, кроме пирита, в пересчете на SO₃, % по массе - 0,28;

в том числе:

- сульфатов - 0,20

- сульфидов - 0,08

13.4. Содержание пирита, % по массе - 0,08;

13.5. Содержание свободного волокна асбеста, % по массе - отсутствует

13.6. Содержание угля и древесных остатков, % по массе - отсутствует

14. Радиационное качество:

Соответствует сертификату радиационного качества № 026/14 выданному 13.10.2014 года аккредитованной лабораторией радиационного контроля ООО «ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «А – СТАНДАРТ». Аэфф – 70 Бк/кг

Щебеночно-песчаная смесь С-7 соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Начальник лаборатории

Г.А. Бугаева